

SWK6 (SUNWORKER)

Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	polyester haute ténacité / PVC 50/50			
Finition	Enduction PVC double face - système Lowick			
Armure	Rachel Trameur - résistance à la déchirure supérieure			ISO 7211-1
Poids	300		g/m ²	ISO 3801
Epaisseur	0.42		mm	ISO 5084
Facteur d'ouverture	6		%	
Décadrement	<2			
Laize	150 300		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	60 30		m	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	32	30	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	43	22	daN	ISO 13937-1
Rigidité	1100	450	mN	ISO 2493
Elongation sous charge	1.5	4.2	%	MO LAB 025
Durabilité des résistances	4		Class / 4	EN 13561
Resistance feu / Euroclasse	B s2 d0			EN 13501-1
Resistance feu / FR	M1			NF P 92 503
Resistance feu / DE	B1			DIN 4102
Resistance feu / IT	C1			UNI 9176
Resistance feu / ES	Clase 1			UNE-EN 13773
Absorption acoustique	0.15			ISO 354

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4.5 or 4	Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7	Class / 8	ISO 105 B02
Durabilité des coloris	4 or 3	Class / 4	EN 13561

UTILISATIONS

Temperature d'usage	-30 >> +70		
Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Store banne, Store banne, Store extérieur, Store extérieur, Store extérieur, Store de store, Panneau de séparation, Store vertical, Pergola, Pergola avec moustiquaire		

REMARQUES

Remarques	Ces spécifications techniques sont des valeurs moyennes avec une tolérance de / -5%.
-----------	--

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

