

Guide d'entretien et de nettoyage

PVC 502 FERRARI



Conditions d'entretien des membranes composites PVC 502 Ferrari

La nature composite des membranes **PVC 502 Ferrari** (polyester, PVC) leur confère une très haute résistance aux agents climatiques et atmosphériques : vent, soleil, pluie, micro-organismes, poussières et pollutions diverses.

Les conditions d'entretien sont limitées aux opérations de :

- Contrôles périodiques ou particuliers,
- Nettoyages périodiques ou particuliers.

La périodicité et la nature des opérations de contrôle et de nettoyage dépendent essentiellement :

- De la position de travail de la membrane : en position verticale, les dépôts seront moins importants qu'en position horizontale,
- De l'exposition de la membrane aux précipitations climatiques (pluie, vent, grêle, neige) et organiques (feuilles, pollens, poussières),
- De la nature et de l'intensité des dépôts.

Le tableau ci-dessous donne la période moyenne recommandée exprimée en mois entre deux opérations d'entretien :

Position de la membrane	Précipitations légères		Précipitations fortes	
	Dépôts légers	Dépôts tenaces	Dépôts légers	Dépôts tenaces
Verticale	36 mois	24 mois	24 mois	12 mois

Contrôles

Contrôles périodiques

Les contrôles périodiques consistent à effectuer une inspection visuelle de la membrane composite afin de s'assurer de sa conformité dans les conditions suivantes :

- Absence de déchirures sur les bords et à l'intérieur du panneau,
- Absence de pelage aux soudures,
- Absence de dépôts épais sur la surface (feuilles mortes, insectes, cendres...).

Lorsqu'un signe d'anomalie est constaté, en informer le professionnel fabricant/installateur qui jugera des actions à mettre en œuvre.

Contrôles particuliers

Les contrôles particuliers consistent en une inspection de même nature que celle effectuée lors des contrôles périodiques. Il s'agit d'un diagnostic réalisé à chaud à la suite d'une contrainte exceptionnelle d'origine accidentelle ou fortuite.

Ces contraintes ont lieu lorsque les événements suivants se produisent :

- Forte tempête avec vents extrêmes dans les limites supérieures (ou hors des limites) admises dans la zone,
- Chutes de neige ou de grêle entraînant des charges dans les limites supérieures (ou hors des limites) admises dans la zone,
- Chutes accidentelles de corps étrangers massifs, lacérant ou corrosifs.

Procédés de nettoyage

Nettoyages périodiques

La périodicité de nettoyage est indiquée au chapitre « Conditions d'entretien ».

Est considérée sale une membrane composite qui comporte des traces dont l'intensité est facilement perceptible et durable. Ces traces sont souvent le résultat d'une accumulation progressive de petites quantités de particules portées par les agents atmosphériques (vent, pluie, ruissellements).

Les membranes composites **PVC 502 Ferrari** résistent particulièrement bien aux agents polluants pour deux raisons essentielles :

- Leur texture très lisse comporte peu de microcavités susceptibles d'héberger durablement les dépôts,
- Leur traitement de surface comporte un matériau antiadhérent.

Toutefois, pour éviter une sédimentation des polluants, un nettoyage doit être effectué régulièrement.

Nettoyages particuliers

Certains dépôts peuvent être difficiles à enlever par le procédé de nettoyage décrit précédemment. Il peut s'agir des substances suivantes :

- Dépôts d'origine minérale : corps gras, goudrons, calcaires...
- Dépôts d'origine végétale : feuilles, pollens, résines...
- Dépôts d'origine animale : fientes d'oiseaux, insectes écrasés...

La nature de ces dépôts peut entraîner un échec au nettoyage classique et implique à d'autres procédés dont l'action sur la membrane composite **PVC 502 Ferrari** peut être destructrice. Aussi, avant de se lancer dans toute intervention, il sera prudent de bien évaluer la nécessité d'une telle opération et il faudra alors faire appel à un professionnel.

Procédés et agents de nettoyage exclus pour les membranes PVC 502 Ferrari

La résistance chimique des membranes composites **PVC 502 Ferrari** aux agressions dépend de nombreux facteurs tels que :

- L'état des agents chimiques (solide, liquide ou gazeux),
- La température,
- La concentration,
- La durée de contact.

Dans certains cas, un mélange d'agents peut provoquer un résultat négatif alors que chaque agent est inoffensif.

De ce fait, sont rigoureusement exclus :

- Les procédés de nettoyage suivants :
 - Abrasifs de toutes natures : poudres, pâtes, liquides, éponges abrasives etc.,
 - Générateurs de vapeur pressurisée,
 - Générateurs d'eau sans haute pression.
- Les produits chimiques organiques suivants :
 - Acétone, essence, benzène, fuel, kérosène, perchloréthylène, térébenthine, toluène, trichloréthylène, pétrole, THF, acétate d'éthyle, eau oxygénée, etc.
- Les produits chimiques inorganiques suivants :
 - Ammoniaque, acide nitrique, acide sulfurique, acide acétique, acide chlorhydrique, soude, soude caustique, eau de javel, etc.

Procédures de nettoyage

PVC 502 Ferrari propose et conseille deux procédures de nettoyage selon l'utilisation du détergent **Cleaner 500** ou du détergent **Formule S**.

Avec le détergent Cleaner 500

Le détergent **Cleaner 500** a été spécialement étudié pour le nettoyage des membranes composites **PVC 502 Ferrari**. Prêt à l'emploi, déjà dilué, son conditionnement de 500 ml sous forme de spray facilite le nettoyage régulier nécessaire pour toutes les membranes exposées aux pollutions et intempéries. Pour les informations détaillées sur le détergent **Cleaner 500**, voir la page 7.



Utilisation :

- Déployer entièrement la membrane composite **PVC 502 Ferrari**.
- Mode d'emploi (voir au dos du flacon) :
 - Pulvériser le produit.
 - Laisser agir le produit 2 à 3 mn, selon le degré de salissure.
 - Frotter avec une brosse souple ou un chiffon.
 - Rincer à l'eau ou essuyer avec une éponge humide.
 - En cas de fort encrassement, renouveler l'opération.
 - Si le produit est appliqué sur d'autres matériaux, rincer à l'eau.
 - Laisser sécher la membrane composite **PVC 502 Ferrari** à l'air libre en position déployée si les conditions météorologiques le permettent.

Avec le détergent Formule S

Le détergent **Formule S** est concentré et disponible en conditionnement de 20 kg ou 220 kg.

Pour les informations détaillées sur le détergent, voir la page 7.



Utilisation :

- Déployer entièrement la membrane composite **PVC 502 Ferrari**.
- A l'aide d'une brosse douce non métallique, dépoussiérer la membrane composite **PVC 502 Ferrari** en la lavant à l'eau claire sur les deux faces en commençant par la face la plus exposée aux salissures.
- Laver en utilisant le détergent :

Salissure	Concentration	Temp . d'eau
Légère	5 %	20 °C
Moyenne	10 %	20 °C
Tenace	10 %	20 °C

Toutes ces opérations doivent être effectuées en respectant les consignes d'emploi du détergent.

- Rincer abondamment à l'eau claire.
- Laisser sécher la membrane composite **PVC 502 Ferrari** à l'air libre en position déployée si les conditions météorologiques le permettent.

Nettoyages particuliers

Certains dépôts peuvent être difficiles à enlever par le procédé de nettoyage décrit précédemment. Il peut s'agir des substances suivantes :

- Dépôts d'origine minérale : corps gras, goudrons, calcaires...
- Dépôts d'origine végétale : feuilles, pollens, résines...
- Dépôts d'origine animale : fientes d'oiseaux, insectes écrasés...

La nature de ces dépôts peut entraîner un échec au nettoyage classique et implique à d'autres procédés dont l'action sur la membrane composite **PVC 502 Ferrari** peut être destructrice. Aussi, avant de se lancer dans toute intervention, il sera prudent de bien évaluer la nécessité d'une telle opération et il faudra alors faire appel à un professionnel.

Procédés et agents de nettoyage exclus pour les membranes PVC 502 Ferrari

La résistance chimique des membranes composites **PVC 502 Ferrari** aux agressions dépend de nombreux facteurs tels que :

- L'état des agents chimiques (solide, liquide ou gazeux),
- La température,
- La concentration,
- La durée de contact.

Dans certains cas, un mélange d'agents peut provoquer un résultat négatif alors que chaque agent est inoffensif.

De ce fait, sont rigoureusement exclus :

- Les procédés de nettoyage suivants :
 - Abrasifs de toutes natures : poudres, pâtes, liquides, éponges abrasives etc.,
 - Générateurs de vapeur pressurisée,
 - Générateurs d'eau sans haute pression.
- Les produits chimiques organiques suivants :
 - Acétone, essence, benzène, fuel, kérosène, perchloréthylène, térébenthine, toluène, trichloréthylène, pétrole, THF, acétate d'éthyle, eau oxygénée, etc.
- Les produits chimiques inorganiques suivants :
 - Ammoniaque, acide nitrique, acide sulfurique, acide acétique, acide chlorhydrique, soude, soude caustique, eau de javel, etc.

Annexes : Fiches techniques détergents

Détergent Cleaner 500

Mode d'utilisation

1. Pulvériser le produit.
2. Laisser agir le produit 2 à 3 min. selon le degré de salissure.
3. Frotter avec une brosse souple ou un chiffon.
4. Rincer à l'eau ou essuyer avec une éponge humide.
5. En cas de fort encrassement, renouveler l'opération.
6. Si le produit est appliqué sur d'autres matériaux, rincer à l'eau.



Précautions d'emploi

S02 : Conserver hors de la portée des enfants.

S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette du flacon.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Biodégradable > 90 % - Non nocif pour l'environnement.

Conditionnement

Carton de 12 flacons de 500 ml : réf 105

Stockage

En local hors gel.

Conservation

Plusieurs années dans l'emballage d'origine fermé.

Toute utilisation en dehors des présentes dispositions ne saurait engager notre responsabilité.

Annexes : Fiches techniques détergents

Détergent Formule S

Mode d'utilisation

Manuel :

- Concentration : 1 à 10% du **détergent Formule S**
- Température : 20 à 50°C

Monobrosse :

- Concentration : 1 à 5%

Description

Produit légèrement alcalin sans soude ni potasse. Formule hypoallergénique.

Précautions d'emploi

- Port de gants recommandé en cas d'utilisation intensive.
- Après contact avec la peau se laver avec de l'eau et s'essuyer.
- Utilisation manuelle possible.
- Rinçage obligatoire après emploi.

Biodégradable. Pas de bioaccumulation dans les sols ou l'atmosphère.

Conditionnement

20 kg - réf. 0101

220 kg - réf. 0102

Stockage

En local hors gel.

